

ТУ 14-3-417-75

Трубы холоднодеформированные без нарезки

Наружный диаметр: 33.5 мм

Толщина стенки: 4,75 мм

Примечания:

1. Марки стали - Д, К;
2. Длина труб - кратная мерной 3,0 м;

Масса труб рассчитывается с помощью **калькулятора**

Сортамент	
Диаметр наружный, мм	Стенка, мм
33,5	4,75

Механические свойства			
Группа прочности	Временное сопротивление, Н/мм ² (min)	Предел текучести, Н/мм ²	Относительное удлинение, % (min)
Д	655	379 - 552	14,3
К	687	491	12