

## ТУ 14-3-588-76

Трубы холоднодеформированные из стали 40ХН2МА-Ш для хвостовых валов вертолетов

**Наружный диаметр:** 36,5 мм

**Толщина стенки:** 6,0 - 10,0 мм

**Примечания:**

1. Марки стали - 40ХН2МА-Ш
2. Масса труб рассчитывается с помощью **трубного калькулятора**
3. Трубы проходят термообработку, контроль механических свойств.

Сортамент	
Диаметр наружный, мм	Толщина стенки, мм
36,5	6,0 - 10,0

**Химический состав** (% , максимум)

	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	S	P	Cu
ка пи 2МА-	0,38	0,17-0,37	0,30-0,60	1,25-1,65	1,35-1,75	0,20-0,30	0,025	0,025	0,30